

## رشة ناعمة المملكة

**وصف المنتج :**

دهان حماية ديكوري رشة ناعمة عالية الجودة , تعتمد في تصنيعها على البوليمر الأكريليكي ، وتحتوي على رقائق مجمعة لمقاومة جميع الظروف الجوية . مناسب للإستخدامات الخارجية والداخلية .

**الخصائص :**

لها خصائص ميكانيكية ممتازة مثل صلابة الطبقة والالتصاق ومقاومة الخدش والتآكل . كما أن لديها مقاومة للطالب , يمكن تطبيقها بسهولة مع اختلاف نمط وشكل الطبقة باختلاف طريقة ووسيلة التطبيق.

**الاستخدام الموصى به :**

يوصى باستخدامه في تطبيقات الحماية والتطبيقات الزخرفية على الأسطح الداخلية والخارجية مثل : أسطح الخرسانة والاسمنت والطوب وألواح الجبس والأسبستوس والخشب وما إلى ذلك.

**بيانات المنتج :**

- **حجم العبوة** : تختلف التعبئة من بلد إلى آخر وفقاً للمتطلبات المحلية.
  - **التشطيب (المظهر)** : مطفي
  - **الألوان** : متوفر باللون الأبيض
  - **الثقل النوعي** :  $0.1 \pm 1.7$  عند درجة حرارة 25 درجة مئوية ، ASTM D - 1475
  - **اللزوجة** : عالية اللزوجة (متغيرة الانسيابية)
  - **الحجم الصلب** :  $70 \pm 2$  % ، ASTM D - 2697
  - **معدل الانتشار** : 2 - 3 م<sup>2</sup> /كجم عند سمك 3000 ميكرون
  - **نقطة الوميض (القابلية للأشتعال)** : غير قابل للاشتعال.
- (يعتمد معدل الانتشار على سماكة الطبقة ، والنوع ، ومسامية السطح ، والعيوب ، و درجة الحرارة والهدر أثناء الطلاء وما إلى ذلك.)

**تجهيز السطح :****الأسطح الجديدة -**

- الاسطح الجديدة يجب تركها لمدة 30 يومًا على الأقل للجفاف التام قبل تطبيق طلاء الأساس " البرايمير" .
- يجب أن تكون جميع الأسطح نظيفة بإزالة جميع الاشكال والنتوءات للحصول على سطح مناسب للتطبيق .

**الأسطح المطلية مسبقاً -**

- إزالة الطلاء القديم من الأسطح تمامًا.
- التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالي من الغبار والزيوت والشحوم والاملاح والعفن.



**نظام الطلاء :**

- ضع طبقة واحدة من " أساس المملكة " على السطح ثم اتركها حتى تجف تمامًا.
- ضع طبقة واحدة من " رشة متوسطة المملكة " بواسطة المسطرين المعدني .
- ضع طبقتين من المنتج المطلوب (الذي تم اختياره) للطبقة العليا.

**بيانات التطبيق:**

ملاحظة: التعامل بحذر والخلط جيدًا قبل الاستخدام.

**معدات التطبيق :**

- الفرشاة .
- الرول .
- مسدس الرش الهوائي .

**السماعة الموصى بها لكل طبقة :**

سماعة الطبقة الجافة ..... : 300 - 350 ميكرون  
سماعة الطبقة الرطبة ..... : 428-500 ميكرون

**المخفف :**

المخفف الموصى به هو الماء النظيف .

**نسبة التخفيف :**

جاهز للاستخدام ويمكن  
( 0 - ٧ % ) بالحجم في التطبيقات باستخدام مسدس الرش.  
( ٣ - ٥ % ) بالحجم في التطبيقات باستخدام الرول.  
وتعتمد على الظروف الجوية وظروف التنفيذ عند الإستخدام.

**وقت الجفاف :**

جفاف السطح (اللمس) ..... : ساعة واحدة (يعتمد على سماعة الطبقة).  
الجفاف التام ..... : 6 ساعات عند درجة حرارة 25 درجة مئوية .  
الجفاف حتى الطبقة العليا ..... : 8 ساعات كحد أدنى عند درجة حرارة 25 درجة مئوية.



**مدة الصلاحية :**

- يجب تخزين المنتج وفقاً للوائح المحلية .
- حافظ على العبوات في مكان بارد وجاف وجيد التهوية وبعيداً عن مصادر الحرارة والاشتعال .
- يجب الاحتفاظ بالعبوة مغلقة بإحكام .
- يمكن تخزينها لمدة سنة واحدة .

**اشتراطات الصحة والسلامة :**

- تأكد من وجود تهوية جيدة أثناء التطبيق وبعده , تجنب إستنشاق الأبخرة / الرذاذ .
- في حالة ملامسة الجلد والعينين ، يجب غسلها فوراً بكمية كبيرة من الماء .
- تجنب الاكل أو الشرب أو التدخين أثناء تطبيق الطلاء .
- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال .

**من أجل السلامة البيئية :** يرجى تسليم بقايا الطلاء والعبوات الفائضة لأي جهة معتمدة محلياً لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.  
**ملاحظة :** يجب التخلص من النفايات والعبوات الفارغة وفق اللوائح المحلية المعمول بها والمحددة في قانوني حماية البيئة ومراقبة الملوثات .

**إخلاء مسؤولية :**

المعلومات الواردة في هذا المستند وفقاً لأفضل ما لدى دهانات المملكة من معرفة وبناءً على الاختبارات والخبرات العملية.  
دهانات المملكة لن تكون مسؤولة عن النتائج الناجمة  
عن سوء التطبيق . نحن نحتفظ بالحق في تغيير البيانات المعطاة دون سابق إنذار.

للمزيد من للمعلومات ، قم بزيارة [www.kingdompaints.sa](http://www.kingdompaints.sa) ويجب على المستخدمين دائماً استشارة مصنع دهانات المملكة عن اي ارشادات محددة  
وحول الملاءمة العامة لهذا المنتج لاحتياجاتهم واستخداماتهم الخاصة.



تاريخ الإصدار 01.07.2022.

يرجى ملاحظة أن هذه البيانات هذه محل الإصدار السابق.



[www.kingdompaints.sa](http://www.kingdompaints.sa)